

2К-Матовый лак

2К-Матовый лак			
2К-Матовый лак на основе высококачественных синтетических смол. Рекомендуется для окрашивания матовых поверхностей и восстановления заводского покрытия на пластиковых частях. Может использоваться совместно с эластификатором. Рекомендуется избегать толстых слоев.			
Цвет	прозрачный		
Смешивание	2 : 1 по объему		
Отвердитель	2К-Отвердитель для акриловых материалов Brulex медленный.		
Разбавители	2К; около 20-25%		
Вязкость при нанесении (20 С)	18-20 с 4 мм DIN		
Нанесение	Давление при нанесении	Дюза	Количество слоев
Окрасочный пистолет с верхним расположением бачка	2 -2,5 бар	1,3-1,4 мм	2
Жизнеспособность	4-6 ч		
Толщина слоя / сухой пленки	40-50 мкм		
Время выдержки	15-20 мин. между слоями		
Время сушки	От пыли	На отлип	Полная полимеризация
Температура поверхности 20 С	30 мин.	12 ч	24 ч
Температура поверхности 60 С	5 мин.	30 мин.	2 ч
ИК-сушка		12 - 15 мин.	
Условия нанесения:температура от + 10 С и относительная влажность воздуха до 75%			