



ТУ 2472-010-25546303-99
ТУ 2472-25546303-4-96

Назначение

Для снижения и сокращения времени сушки меламиналкидных автоэмалей типа МЛ-1110, МЛ-1111, МЛ-197, МЛ-1300, МЛ-12, отверждения эпоксидных грунтовок типа ЭП-0228, синтетических автоэмалей иностранного производства, в качестве второго компонента уретановых и акриловых лаков, эмалей и грунтовок.

Рекомендуемая область применения **Изур-021 (со светостабилизирующими добавками)** - в качестве второго компонента грунтовок и автоэмалей темных цветов, а также лаковых покрытий, эксплуатируемых внутри помещений.

С ноября 2001 года Изур-021 выпускается исключительно в **светостабилизируванном** варианте.

Рекомендуемая область применения **Изур-022, Изур-022В** - в качестве второго компонента лаков и автоэмалей любых цветов, предпочтительно светлых ввиду повышенной светостойкости получаемых покрытий.


Изур-022В применяется в конвейерной технологии ВАЗа.

Изур-022 используется ОАО "ГАЗ", ОАО "ПАЗ", ОАО "Освар" и другими.


Технические показатели

	Изур-021	Изур-022	Изур-022В
Массовая доля нелетучих веществ, %	55-65	55-65	45-55
Условная вязкость, с	20-60	20-60	13-25
Содержание NCO-групп, %	10,0-12,0	9,0-11,0	9,8-11,0


Примеры применения



Изур-021*
8-10% от массы
неразбавленной эмали



Изур-022*
Р-197, ксилол,
солювент.



20-30 минут



40 минут при 80°C

Изур-022*
8-10% от массы
неразбавленной эмали

Р-197,
толуол:ксилол (70:30).

20-30 минут

40 минут при 80°C

Изур-022В**
50% от массы
неразбавленного лака

Разбавитель для
акриловых лаков.

5-10 минут

40 минут при 80°C

*Конкретные цифры даны для эмали МЛ-1110

**Конкретные цифры даны для лака "Эскалюкс-1075"



606010, Россия, г.Дзержинск
Нижегородской обл.,
ул. Суворова, д.35



Т/ф: (8313) 231-005, 258-428,
255-169, 274-016
E-mail: td@ecopol.ru