



ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ «КОРРОЕД» 3 в 1 - преобразователь ржавчины, антикоррозионная грунтовка, защитно-декоративная эмаль.

ОПИСАНИЕ: Грунт-эмаль представляет собой суспензию антикоррозионных пигментов и наполнителей в растворе модифицированного алкидного лака с добавлением органических растворителей и целевых добавок.

НАЗНАЧЕНИЕ: Для одновременного преобразования ржавчины, антикоррозионного грунтования и финишной окраски чистых и прокорродировавших металлических поверхностей с толщиной прочно связанной с металлом ржавчины до 100 мкм. Грунт-эмаль можно использовать в качестве антикоррозионной грунтовки под финишные атмосферостойкие эмали в многослойных системах покрытий.



ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ: Строительные конструкции, промышленное оборудование, складские помещения, ангары, гаражи, трубы, ворота, двери, навесы, кованая мебель, декоративные ограждения, решетки и др. изделия.

СВОЙСТВА: Быстро высыхает. Образует прочное ровное полуматовое покрытие с высокой атмосферо- и противокоррозионной стойкостью. Покрытие устойчиво к действию технических масел, нефти, дизельного топлива, этилового спирта. Выдерживает кратковременное воздействия пресной и морской воды, слабых кислот и бензина.

Применение грунт-эмали «Корроед» значительно упрощает подготовку поверхности перед окрашиванием и удешевляет технологию создания антикоррозионного покрытия, т.к. не требует предварительного удаления прочно связанной ржавчины и грунтования. Система покрытия, состоящая из двух слоев грунт-эмали в условиях умеренно-холодного климата УХЛ-1 сохраняет защитные свойства в течение 8 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Различных цветов
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	45
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5)°C, с, не менее	60
Степень перетира, мкм, не более	45
Время высыхания до степени 3, при температуре (20±2)°C, ч, не более	5
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1
Твердость покрытия по маятнику Кенига, усл. ед, не менее	0,20
Адгезия пленки, баллы, не более	1
Прочность покрытия при ударе по прибору У-2М, см, не менее	50
Стойкость покрытия при температуре (20±2)°C к статическому воздействию, ч, не менее	
- 3%- ного раствора NaCl	72
- воды	48
- 5%- ного раствора H2SO4	24
- трансформаторного масла	312

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: Поверхность тщательно очищают от рыхлой ржавчины, окалины, непрочно держащегося старого покрытия, масел и др. видов загрязнений. Границы между очищенным участком поверхности и прочным лакокрасочным покрытием шлифуют до плавного перехода и очищают от пыли. Рекомендуется провести контрольное окрашивание небольшого участка поверхности. Если старое покрытие начнет отслаиваться, его нужно удалить. Новые гладкие поверхности для придания шероховатости шлифуют мелкозернистой шлифовальной бумагой. Очищенную поверхность обезжиривают растворителем и тщательно высушивают.

ПОДГОТОВКА ГРУНТ-ЭМАЛИ: Обеспечить температуру грунт-эмали 15-25°C, тщательно перемешать, при необходимости разбавить до рабочей вязкости ксилолом, сольвентом или их смесью в соотношении 1:1 по массе.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ: Температура воздуха не ниже +10°C. Относительная влажность воздуха не выше 80%. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее, чем на 3°C. Нельзя наносить покрытие при неблагоприятных погодных условиях. При нанесении в закрытых помещениях для улучшения испарения и удаления растворителей необходимо обеспечить эффективную приточно-вытяжную вентиляцию.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: Кисть, валик, пневматическое и безвоздушное распыление.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

Полное высыхание однослойного покрытия:

- при (20±2)°C - 5 час;
- при (80±2)°C - 20 мин.

Полное высыхания двухслойного покрытия нанесенного методом «мокрый по мокрому»:

- при (20±2)°C - 5 час;
- при (80±2)°C - 20 мин.

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ: Грунт-эмаль наносят в 2-3 слоя.

При нанесении двухслойного покрытия допускается использовать метод «мокрый по мокрому» с межслойной выдержкой 5-10 мин при температуре (20±2)°C.

ТОЛЩИНА ОДНОСЛОЙНОГО ПОКРЫТИЯ: 18-23 мкм

РАСХОД: 50-90 г/м².

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: Сольвент, ксилол.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: **БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ!** Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом.

Не допускать попадания лакокрасочной продукции в канализацию, водоем, почву. Специальные инструкции по безопасному применению пропитки приведены в Паспорте безопасности вещества.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ: Транспортировать и хранить грунт-эмаль следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги.

СРОК ГОДНОСТИ: 18 месяцев с даты изготовления.

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ: ТУ 2312-041-54651722-2004

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 31.БО.17.231.П.0011695.09.08

Сертификат соответствия № РОСС. RU. АИ 94.В00819.

Аналитический паспорт качества (выдается на каждую партию продукции).