

Однокомпонентная акриловая эмаль применяется для окраски стальных и пластмассовых деталей автомобиля.
Цвет: черный матовый.

0,5 кг



16°-19°/20°C


 $\phi 1,2-1,4 \text{ mm}$
 $P = 2,0-4,0 \text{ bar}$
 $\times 2-3=30-40 \text{ мкм}$


5°-10°


30°/20°C
10°/60°C

Подложки, подготовка поверхности

Старое покрытие – обезжиривание, обработка абразивом P240, обезжиривание
 Сталь, оцинкованная сталь – обезжиривание, обработка абразивным материалом
 Scotch-Brite красный, обезжиривание

Применение

Смешивание компонентов:	По объему	По весу
1К акриловая эмаль RX E-01	100 мл	100 г
разбавитель для акриловых ЛКМ RX T-01, RX T-02, RX T-03	46 мл	34 г
Число слоев		2-3
Рекомендуемая толщина		30-40 мкм
Температура		+15°C - +30°C
Относительная влажность воздуха		до 75%

Сушка

Воздушная сушка при +20°C	30 мин
Форсированная сушка при +60°C	10 мин

Срок годности. 24 месяца