

Двухкомпонентный акриловый лак со средним сухим остатком. Может применяться при окраске металлических и пластиковых деталей автомобиля.



1000 ml : 500 ml



4h/20°C



16"-19"/20°C



Ø1,2-1,6 mm
P = 3,0-4,0 bar
x2=40-50 мкм





10°-15°



30'/60°C
12h/20°C



10°



Подложки, подготовка поверхности

Базовое покрытие – выдержка 10-15 мин

Применение

Смешивание компонентов:

2K акриловый лак 2+1 RX C-01 1000 мл

отвердитель RX H-01 500 мл

разбавитель RX T-01, RX T-02, RX T-03 150÷250 мл

Жизнеспособность 4 часа при +20°C

Вязкость распыления 16"÷19" при +20°C

Диаметр сопла 1,2÷1,6 мм

Давление 3÷4 атм

Дистанция 20÷25 см

Число слоев 2

Рекомендуемая толщина 40÷50 мкм

Теоретический расход 1 литр продукта на 7,5 м² (50 мкм)

Температура +15°C ÷ +30°C

Относительная влажность воздуха до 75%

Сушка

Воздушная сушка при +20°C 12 часов

Форсированная сушка при +60°C 30 мин

Инфракрасная сушка 10 мин

Срок годности 24 месяца