

Двухкомпонентный акриловый лак с высоким сухим остатком. Может применяться при окраске металлических и пластиковых деталей автомобиля.



1000 ml : 500 ml



4h/20°C



16"-19"/20°C



Ø1,2-1,6 mm
P = 3,0-4,0 bar
x1,5=40-50 мкм





10°-15°



30'/60°C
16h/20°C



10°



Подложки, подготовка поверхности

Базовое покрытие – выдержка 10-15 мин

Применение

Смешивание компонентов:

2К акриловый лак 2+1 RX C-02	1000 мл
отвердитель RX H-02	500 мл
разбавитель RX T-01, RX T-02, RX T-03	50÷150 мл
Жизнеспособность	4 часа при +20°C
Вязкость распыления	16"÷19" при +20°C
Диаметр сопла	1,2÷1,6 мм
Давление	3÷4 атм
Дистанция	20÷25 см
Число слоев	1,5
Рекомендуемая толщина	40÷50 мкм
Теоретический расход	1 литр продукта на 8,1 м² (50 мкм)
Температура	+15°C ÷ +30°C
Относительная влажность воздуха	до 75%

Сушка

Воздушная сушка при +20°C	16 часа
Форсированная сушка при +60°C	30 мин
Инфракрасная сушка	10 мин

Срок годности 24 месяца