


*Двухкомпонентный быстросохнувший акриловый лак.
Применим для точечного и подетального ремонта
металлических и пластиковых деталей автомобиля.*



1000 ml : 333 ml



6h/20°C



16"÷19"/20°C



Ø1,2-1,6 mm
P=2,5-4,0 bar
x2=40-50 мкм



5'-10'



20'/60°C
6h/20°C



7'

Подложки, подготовка поверхности

Базовое покрытие – выдержка 10-15 мин

Применение

Смешивание компонентов:

2К акриловый лак Экспресс 3+1 RX C-03	1000 мл
отвердитель RX H-03	333 мл
разбавитель RX T-01, RX T-02, RX T-03	150÷250 мл
Жизнеспособность	6 часов при +20°C
Вязкость распыления	16"÷19" при +20°C
Диаметр сопла	1,2÷1,6 мм
Давление	2,5÷4 атм
Дистанция	20÷25 см
Число слоев	2
Рекомендуемая толщина	40÷50 мкм
Теоретический расход	1 литр продукта на 7,5 м² (50 мкм)
Температура	+15°C ÷ +30°C
Относительная влажность воздуха	до 75%

Сушка

Воздушная сушка при +20°C	6 часов
Форсированная сушка при +60°C	20 мин
Инфракрасная сушка	7 мин

Срок годности 24 месяца