

Двухкомпонентный акриловый грунт с высоким содержанием сухого остатка. Обеспечивает большую толщину слоя.

Цвет: серый, белый, черный, красный.



1000 ml - 200 ml



1h/20°C



18"-30"/20°C



Ø 1,6-2,2 mm
P = 3,0-4,0 bar
X2-9=150-300 мкм



3'-5'



30'/60°C
4h/20°C



15'



P320-P500



P600-P1000



Подложки, подготовка поверхности

Старое покрытие – обезжиривание, обработка абразивом P240 или Scotch-Brite красный, обезжиривание

ПЭ шпатлевка – обезжиривание, обработка абразивом P80-240, обезжиривание

Сталь, алюминий, оцинкованная и нержавеющая сталь – обезжиривание, 2K Washprimer или EP primer, обезжиривание

Автопластик – обезжиривание, грунт для автопластиков, обезжиривание

Применение

Смешивание компонентов:

2K акриловый грунт 5+1 RX F-03G/B/W/R 1000 мл

отвердитель RX H-13 200 мл

разбавитель RX T-01, RX T-02, RX T-03 150÷300 мл

Жизнеспособность 1 час при +20°C

Вязкость распыления 18"÷30" при +20°C

Диаметр сопла 1,6÷2,2 мм

Давление 3÷4 атм

Дистанция 20÷25 см

Число слоев 2÷3

Рекомендуемая толщина 150÷300 мкм

Теоретический расход 1 литр продукта на 7 м² (150 мкм)

Температура +15°C ÷ +30°C

Относительная влажность воздуха до 75%

Сушка

Воздушная сушка при +20°C 4 часа

Форсированная сушка при +60°C 30 мин

Инфракрасная сушка 15 мин

Обработка

Сухое шлифование абразив P320 - P500

Шлифование с водой абразив P600 – P1000

Последующие покрытия

Двухкомпонентные акриловые эмали, базовые эмали, алкидные эмали

Срок годности 24 месяца