

**Антикоррозионный алкидный грунт для кузовного ремонта.**



18°-23°/20°C



Ø 1,6-1,8 mm  
P = 3,0-4,0 bar  
x2-3=60-150 мкм



3-5'



45°/60°C  
2h/20°C



P320-P500



P600-P1000



1 кг

## Подложки, подготовка поверхности

Старое покрытие – обезжиривание, обработка абразивом P240 или Scotch-Brite красный, обезжиривание

ПЭ шпатлевка – обезжиривание, обработка абразивом P80-240, обезжиривание

Сталь – обезжиривание, обработка абразивом P240, обезжиривание

Алюминий, оцинкованная и нержавеющая сталь – обезжиривание, 2K Washprimer или EP primer, обезжиривание

## Применение

Смешивание компонентов:

1К антикоррозионный грунт RX P-01 ..... 1000 мл

растворитель P-646 или сольвент ..... 150÷200 мл

Вязкость распыления ..... 18"÷23" при +20°C

Диаметр сопла ..... 1,6÷1,8 мм

Давление ..... 3÷4 атм

Дистанция ..... 20÷25 см

Число слоев ..... 2÷3

Рекомендуемая толщина ..... 60÷150 мкм

Теоретический расход ..... 1 литр продукта на 8 м<sup>2</sup> (100 мкм)

Температура ..... +15°C ÷ +30°C

Относительная влажность воздуха ..... до 75%

## Сушка

Воздушная сушка при +20°C ..... 2 часа

Форсированная сушка при +60°C ..... 45 мин

## Обработка

Сухое шлифование ..... абразив P320 - P500

Шлифование с водой ..... абразив P600 – P1000

## Последующие покрытия

Алкидные эмали, 2К акриловые эмали, базовые эмали

Срок годности ..... 12 месяцев