

Двухкомпонентный фосфатирующий антикоррозионный грунт с кислотным отвердителем.



1000 ml : 1000 ml




8h/20°C



Ø1,2-1,4 mm
P=2,5-4,0 bar



15/20°C



Подложки, подготовка поверхности

ПЭ шпатлевка – обезжиривание, обработка абразивом P80-240, обезжиривание
Сталь, алюминий, оцинкованная и нержавеющая сталь – обезжиривание, обработка абразивным материалом Scotch-Brite красный, обезжиривание

Применение

Смешивание компонентов:
 2К фосфатирующий грунт RX P-02..... 1000 мл
 отвердитель RX H-22..... 1000 мл
Не требует разбавления!
 Жизнеспособность 8 часов при +20°C
 Диаметр сопла 1,2÷1,4 мм
 Давление 2,5÷4 атм
 Дистанция 20÷25 см
 Число слоев 1
 Теоретический расход 1 литр продукта на 20 м² (10 мкм)
 Температура +15°C ÷ +30°C
 Относительная влажность воздуха до 75%

Сушка

Воздушная сушка при +20°C 15 мин

Последующие покрытия

1К или 2К акриловые грунты-выравниватели
 Эпоксидные антикоррозионные грунты
НЕЛЬЗЯ наносить ПЭ-шпатлевки!

Срок годности 12 месяцев