

Универсальный двухкомпонентный грунт для кузовного ремонта. Может применяться в качестве антикоррозионного грунта и в качестве выравнивателя.



1000 ml : 250 ml



6h/20°C



16"-45"/20°C



Ø1,4-2,2 mm
P=3,0-4,0 bar



10'



45/60°C
6-20h/20°C



P320-P500



P600-P1000



Подложки, подготовка поверхности

ПЭ шпатлевка – обезжиривание, обработка абразивом P80-240, обезжиривание

Сталь, алюминий, оцинкованная и нержавеющая сталь – обезжиривание, обработка абразивным материалом Scotch-Brite красный, обезжиривание

НЕ НАНОСИТЬ на старые термопластичные покрытия!

Применение

Смешивание компонентов:

2К эпоксидный грунт RX P-03 1000 мл

отвердитель RX H-33 250 мл

разбавитель RX T-01, RX T-02, RX T-03 300÷500 (150÷250)* мл

Жизнеспособность 6 часов при +20°C

Вязкость распыления 16"÷20" (28"÷45")* при +20°C

Диаметр сопла 1,4÷1,6 (1,9÷2,2)* мм

Давление 3÷4 атм

Дистанция 20÷25 см

Число слоев 1 (2÷3)*

Рекомендуемая толщина 15÷20 (60÷120)* мкм

Температура +15°C ÷ +30°C

Относительная влажность воздуха до 75%

Сушка

Воздушная сушка при +20°C 15 мин (6-20 часов)*

Форсированная сушка при +60°C (45 мин)*

Обработка

Сухое шлифование абразив P320 - P500

Шлифование с водой абразив P600 – P1000

Нанесение эмали методом "мокрый по мокрому" через 30 мин

Последующие покрытия

ПЭ-шпатлевки, 1К или 2К акриловые грунты

Двухкомпонентные акриловые эмали, базовые эмали

Срок годности 24 месяца

*В скобках указаны цифры для версии "выравниватель".