

Однокомпонентный быстросохнущий фосфатирующий антикоррозионный грунт. Обеспечивает высокий уровень коррозионной защиты и хорошую адгезию со сталью, алюминием, оцинкованным металлом.

1 л



14"-18"/20°C


 $\phi 1,4-1,6 \text{ mm}$
 $P=2,5-4,0 \text{ bar}$
 $x1-2=15-30 \text{ мкм}$


3-5'


20'/60°C
45'/20°C


3-5'



P320-P500



P600-P1000

Подложки, подготовка поверхности

ПЭ шпатлевка – обезжиривание, обработка абразивом P80-240, обезжиривание
Сталь, алюминий, оцинкованная и нержавеющая сталь – обезжиривание, обработка
абразивным материалом Scotch-Brite красный, обезжиривание

Применение

Смешивание компонентов:

1К фосфатирующий грунт RX P-04 1000 мл
разбавитель RX T-01, RX T-02, RX T-03 500 мл

Вязкость распыления 14"÷18" при +20°C

Диаметр сопла 1,4÷1,6 мм

Давление 2,5÷4 атм

Дистанция 20÷25 см

Число слоев 1÷2

Теоретический расход 1 литр продукта на 17 м² (30 мкм)

Температура +15°C ÷ +30°C

Относительная влажность воздуха до 75%

Сушка

Воздушная сушка при +20°C 45 мин

Форсированная сушка при +60°C 20 мин

Инфракрасная сушка 5 мин

Последующие покрытия

1К или 2К акриловые грунты-выравниватели

2К акриловые эмали, базовые эмали

НЕЛЬЗЯ наносить ПЭ-шпатлевки!

Срок годности 12 месяцев