

Однокомпонентный грунт в аэрозольном баллоне предназначен для улучшения адгезии лакокрасочного покрытия к поверхности пластмасс. Цвет: серый.



5'

x 1

10'/20°C



Подложки, подготовка поверхности

Пластмасса – обезжирить, нагреть до +60°C, обезжирить, обработать абразивным материалом Scotch-Brite красный, обработать средством для удаления силикона (RX N-02)

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ БАЛЛОН ВСТРЯХНУТЬ!

Применение

Дистанция. 20-25 см
 Число слоев 1
 Рекомендуемая толщина 5-10 мкм
 Температура. +15°C - +30°C
 Относительная влажность воздуха. до 75%

Сушка

Воздушная сушка при +20°C 10 мин

Последующие покрытия

2K грунт Plastic Plus 5+1 (RX P-06)
 Пластифицированные 2K акриловые эмали, базовые эмали

Срок годности. 24 месяца