

Наполняющая полиэфирная шпатлевка, усиленная стекловолокном. Предназначена для выравнивания глубоких вмятин и сквозных повреждений элементов кузова автомобиля. Цвет: зеленый.

2кг
0,7кг


100:2-3



4'-6' / 20°C



20' / 20°C



5'



P80-240

Подложки, подготовка поверхности

Старое покрытие – обезжиривание, обработка абразивом P240, обезжиривание
Сталь, алюминий, оцинкованная и нержавеющая сталь – обезжиривание, EP primer или
 обработка абразивным материалом Scotch-Brite красный, обезжиривание
 Стеклопластик – обезжиривание, обработка абразивным материалом Scotch-Brite
 красный, обезжиривание
НЕ НАНОСИТЬ на старые термопластичные покрытия!
НЕ НАНОСИТЬ на фосфатирующие грунты!

Применение

Смешивание компонентов:

шпатлевка RX S-05 1000 гр
 отвердитель RX H-42 20÷30 гр
 Жизнеспособность 4-6 мин при +20°C
 Рекомендуемая толщина от 200 мкм до нескольких миллиметров

Сушка

Воздушная сушка при +20°C 20÷30 мин
 Инфракрасная сушка 5 мин

Обработка

Сухое шлифование абразив P80, P120
 Шлифование с водой не рекомендуется

Последующие покрытия

Фосфатирующие грунты, эпоксидные грунты
 ПЭ-шпатлевка доводочная
 1К или 2К акриловые грунты

Срок годности 12 месяцев