

База для переходов предназначена для выравнивания цветового оттенка ремонтного участка при подкраске базовыми эмалями. Материал готов к применению.

Плотность: 0,9 г/см³. Фасовка: 0,5 л.

VOC: 780 г/л



16"-18"/20°C
не требует
разбавления

Ø1,3 mm
P = 2,0-4,0 bar
x1=15 мкм

15/20°C

Подложки, подготовка поверхности

Заводское покрытие, грунтованные поверхности – обезжиривание, обработка абразивом Р400 или абразивным материалом Scotch-Brite серый, обезжиривание. Необходимо нанести в один слой на всю поверхность детали перед покрытием базовыми эмалями.

Применение

НЕ ТРЕБУЕТ РАЗБАВЛЕНИЯ!

Вязкость распыления (ВЗ-4)	_____	16"-18" при +20°C
Диаметр сопла	_____	1,3 мм
Давление	_____	2,0-4,0 атм
Число слоёв	_____	1
Рекомендуемая толщина	_____	15 мкм
Температура	_____	+15°C - +30°C
Относительная влажность воздуха	_____	до 75%

Сушка

Воздушная сушка при +20°C	_____	15 мин
Срок годности	_____	24 месяца