



2K акриловый лак СТАНДАРТ

Назначение: для использования в качестве прозрачного верхнего слоя в двухслойных покрытиях (базисная эмаль + прозрачный лак) в комплексе с базисными металлизированными или неметаллизированными покрытиями.

ЛАК

Продукты	Лак СТАНДАРТ (AK-1112); Отвердитель "Акриловый" универсальный (1301); Разбавители "Акриловый" универсальный (1301)/ медленный (1301- M) или их смесь.		
Подложки	Отшлифованное заводское покрытие (При окраске по лаковым покрытиям сроком эксплуатации до 1 года вместо шлифовки можно применять средство "Антисиликон"); Базовое металлизированное или неметаллизированное покрытие.		
 Подготовка поверхности	Обезжирить поверхность металла уайт - спиритом; Отремонтировать поверхность с использованием полиэфирной шпатлевки VIKA, сухая шлифовка P280-P320; Загрунтовать поверхность антикоррозийной грунтовкой WASH PRIMER (ВЛ - 02); Нанести выравнивающую грунтовку FILLER 6+1/FILLER 3+1, сухое шлифование P320-P400 (или мокрое P800-P1000); Нанести базисную эмаль "Металлик", или АК-1301.		
Условия нанесения	Оптимальная температура + 20°C; Минимальная температура +15°C; Относительная влажность не более 75 %.		
 Смешивание	Лак : отвердитель : разбавитель = 4: 1: 1,8 (по массе)		
 Жизнеспособность	8 час. при 20°C		
Разбавление	Разбавитель "Акриловый" (универсальный) применяется при температуре до +20°C. Разбавитель "Акриловый" (медленный) применяется при окраске больших участков кузова или при повышенной температуре (свыше +20°C). Разбавители универсальный и медленный можно смешивать в различных пропорциях.		
 Вязкость при нанесении	15-17 с. при 20°C по ВЗ-4 (DIN Cup 4)		
 Оборудование для нанесения	Краскораспылитель	Диаметр сопла	Рабочее давление
	Поддача самотеком	1,2 - 1,5 мм	3,0 - 5,0 атм.
 Сифонная подача		1,4 - 1,8 мм	2,5 - 5,0 атм.
 Число слоев	2-3		
 Выдержка	5-7 мин. между слоями, 10 мин. перед ускоренной сушкой		
Толщина покрытия	35 - 40 мкм/2 слоя		
 Сушка	От пыли 30 мин. при 20°C		
Очистка оборудования	Режим сушки	20°C	60°C
	Монтажная прочность	24 час.	45 мин.
			80°C
			30 мин.
	Разбавитель 1301, 1301-M, Растворитель 646/647		



для НАСТОЯЩЕГО МАСТЕРА

Фасовка: 0,85; 4,7; 45 кг.