

DX60

HS PRIMER

Описание

2-компонентный High Solids грунт “три в одном”:

- a. грунт-выравниватель;
- b. макси-наполнитель.

Цвет: светло-серый.

Композиция на основе функционально-замещенного акрилового сополимера.

Продукты

DX60	Н.S. грунт
DX25	Активатор
DX20	Стандартный активатор
DX22	Н.S. быстрый активатор
DX32	Быстрый растворитель
DX34	Стандартный растворитель

Свойства

- Легко наносится, обладает ровным розливом.
- Легко шлифуется, даже спустя несколько дней после нанесения.
- Великолепное наполнение.
- Может быть окрашен всеми красками DUXONE®.

Подложки

- заводские или отвердевшие ремонтные покрытия
- отшлифованные полиэфирные шпатлевки

DX60

HS PRIMER

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

		Смешивание			Грунт-выравниватель (DX25)		Грунт-выравниватель (DX20)		Грунт-выравниватель (DX22)		Макси		
		DX60 DX25 DX20 DX22 DX32/DX34		Объем 2 1 - - -	Вес 100 33 - - -	Объем 4 - 1 - 2	Вес 100 - 16 - 30	Объем 5 - - 1 2	Вес 100 - - 14 30		Объем 4 - 1 - -	Вес 100 - 18 - -	
VOC			630 г/литр								530 г/литр		
		Жизнеспособность при 20°C	2 ч			2 ч		1 ч 30 мин.		1 ч			
		Вязкость распыления при 20°C	DIN 4 FORD 4 AFNOR 4		16-18 сек 16-18 сек 18-20 сек								
		Оборудование для распыления	Традиционные покрасочные пистолеты Верхняя подача Нижняя подача Под давлением	Размер сопла		Дистанция		Давление		Размер сопла	Дистанция	Давление	
				(мм)		(см)		(бар)		(мм)	(см)	(бар)	
				1,4-1,6		20-25		3-4		1,8-2,0	20-25	3-4	
				1,6-1,8		20-25		3-4		-	20-25	3-4	
				1,0-1,2		20-25		3-4		1,1-1,4	20-25	3-4	
				Покрасочные пистолеты (HVLР/HTE) Верхняя подача Нижняя подача Под давлением		(мм)		(см)		В соответствии с рекомендациями производителя		(мм)	(см)
			1,4-1,6		15				1,6-2,0	15			
			1,6-1,8		15				-	15			
			1,0-1,2		15				1,1-1,4	15			
		Число слоев	1-2										
		Выдержка	Между слоями до матования. 10 мин. перед ускоренной сушкой.										
Толщина слоя			40-60 м/слой										
		Сушка до шлифования при 15°C при 20°C при 40°C при 60°C		4-6 ч 3 ч 30 мин. 25 мин.		5-8 ч 4 ч 30 мин. 25 мин.		4-6 ч 3 ч 30 мин. 25 мин.		12-16 ч 8-12 ч 40 мин. 30 мин.			
		ИК сушка*	Дистанция 1/2 мощности Полная мощность	80 см 5 мин. 15-20 мин.	* данные для источника инфракрасного излучения с короткими/средними волнами								
Настоящие данные распространяются на соответствующие материалы и не могут быть использованы для этих материалов в комбинации с любыми другими материалами или при их применении в других процессах. Данные характеристики не могут являться гарантией или спецификацией качества, т.к. конечное применение этих материалов находится вне пределов нашего контроля.													

Настоящие данные распространяются на соответствующие материалы и не могут быть использованы для этих материалов в комбинации с любыми другими материалами или при их применении в других процессах. Данные характеристики не могут являться гарантией или спецификацией качества, т.к. конечное применение этих материалов находится вне пределов нашего контроля.

DX60

HS PRIMER

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

- Вымыть, отшлифовать и как следует обезжирить поверхность перед нанесением DX60.
- Нанести на голые металлические участки 1 слой протравливающего грунта (wash primer).

Выбор метода нанесения

Макси-наполнитель:

Для изолирования зашпатлеванных полиэфирных пятен, рисок от шлифовальной бумаги и прошлифованных мест.

Грунт-выравниватель:

Нормальное грунтование автомобиля; точечный, панельный и полный ремонт.

Примечания

- Не использовать активированный DX60 по истечении срока жизнеспособности, не пытаться дополнительно разбавить загустевший материал.
- При нанесении DX60 поверх термопластичных материалов необходимо грунтовать всю панель или весь кузов автомобиля. Точечное грунтование или шлифование грунта в данном случае может привести к местным дефектам или поднятию пленки во время нанесения базового покрытия.
- НЕ превышать рекомендуемой толщины слоя при грунтовании во избежание дефектов пленки и плохой адгезии.
- Строго соблюдать пропорции смешивания, время сушки, давление распыления, толщину пленки во избежание плохой шлифовки, стяжки пленки.
- Не смешивать активированный материал с неактивированным.
- Плотнo закрывать банки с DX20, DX22 и DX25 сразу после использования, т.к. они реагируют с влагой воздуха и теряют отверждающую способность.
- Перед применением выдержать материал при комнатной температуре (18-25°C).

DX60

HS PRIMER

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ (продолжение)

Данные по продукту

Исходная вязкость:	4650-5050 ср
Теоретическая укрывистость:	
Макси	5,5-7,3 кв.м/л готового к применению, при рекомендуемой толщине слоя
Грунт-выравниватель	5,2-7,8 кв.м/л готового к применению, при рекомендуемой толщине слоя

Продукты	Упаковка (л)	Срок хранения при 20°C (лет)	Плотность (кг/л)
DX60	1	2	1,476
DX20	0,25 - 0,5 - 1	2	0,959
DX22	0,25 - 0,5 - 1	2	0,986
DX25	0,5	2	0,949
DX32	1 - 5	2	0,874
DX34	1 - 5	2	0,903

Безопасность

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности Material Safety Data Sheet. Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.